

## Technisches Datenblatt

# REY COPY

hochweiss, holzfrei, chlorfrei

Physikalische Werte	Referenz	Zielwert
Grammatur (g/m <sup>2</sup> )	ISO 536	80 ± 3
Dicke (µm)	ISO 534	104 ± 3
Volumen (cm <sup>3</sup> /g)	ISO 534	1.3
Steifigkeit längs (mN)	ISO 2493	106 ± 15
Steifigkeit quer (mN)	ISO 2493	50 ± 15
Glätte Bendtsen (ml/min)	ISO 8791	220 ± 60

Optische Werte	Referenz	Zielwert
Weisse (CIE)	ISO 11475	146 ± 3
Weisse D65 (%)	ISO 2470-2	105 ± 2
Opazität (%)	ISO 2471	92 ± 2

### Labels und Zertifizierungen

- ISO 14001 / Environmental
- ISO 45001 / Health & Safety
- ISO 9001 / Quality Systems
- ISO 9706 / Ageing Resistance



FISCHER  PAPIER