

Technisches Datenblatt

REY OFFICE

hochweiss, holzfrei, chlorfrei

Physikalische Werte	Referenz	Zielwert
Grammatur (g/m ²)	ISO 536	80 ± 3
Dicke (µm)	ISO 534	108 ± 3
Volumen (cm ³ /g)	ISO 534	1.35
Steifigkeit längs (mN)	ISO 2493	115 ± 15
Steifigkeit quer (mN)	ISO 2493	55 ± 15
Glätte Bendtsen (ml/min)	ISO 8791	180 ± 50

Optische Werte	Referenz	Zielwert
Weisse (CIE)	ISO 11475	161 ± 3
Weisse D65 (%)	ISO 2470-2	109.5 ± 2
Opazität (%)	ISO 2471	93 ± 2

Labels und Zertifizierungen

- ISO 14001 / Environmental
- ISO 45001 / Health & Safety
- ISO 9001 / Quality Systems
- ISO 9706 / Ageing Resistance



FISCHER  PAPIER