

Fiche technique

REY OFFICE

extra blanc, sans bois, sans chlore

Paramètres physiques	Référence	Cible
Grammage (g/m ²)	ISO 536	80 ± 3
Épaisseur (µm)	ISO 534	108 ± 3
Volume (cm ³ /g)	ISO 534	1.35
Rigidité SM (mN)	ISO 2493	115 ± 15
Rigidité ST (mN)	ISO 2493	55 ± 15
Rugosité Bendtsen (ml/min)	ISO 8791	180 ± 50

Paramètres optiques	Référence	Cible
Blancheur (CIE)	ISO 11475	161 ± 3
Blancheur D65 (%)	ISO 2470-2	109.5 ± 2
Opacité (%)	ISO 2471	93 ± 2

Labels et certifications

- ISO 14001 / Environmental
- ISO 45001 / Health & Safety
- ISO 9001 / Quality Systems
- ISO 9706 / Ageing Resistance



FISCHER  PAPIER